

Antióxido Sintético Industrial (cod. 11-304).

Características: Producto indicado como fondo para superficies ferrosas. Con una adecuada capa de terminación otorga muy buena adherencia y protección anticorrosiva. Se utiliza generalmente en piezas donde el esmalte de terminación se aplica una vez situado en su lugar de destino.

Esta pintura tiene la particularidad de tener muy buena adhesión sobre chapas engrasadas, pero cabe destacar que en ciertas ocasiones dichos sustratos se encuentran excesivamente engrasadas o aceitadas con aceites o grasas de dudosa procedencia, por lo que se recomienda, en estos casos, realizar la limpieza de la superficie.

Datos técnicos de importancia

Vehículo	Resinas alquídicas modificadas
Pigmento	Fosfato de Zinc, pigmento blanco y negro, cargas inertes.
Viscosidad	120 ± 10 seg. Copa Ford N°4 a 25°C
Poder Cubritivo	17 ptos. Criptómetro Pfund #2
Sólidos en peso	70% ± 2%
Rendimiento teórico	10 m ² / Lt. (considerando un espesor de 40 micrones)
Secado	Al tacto: 40 min. (Dependiendo de la temperatura Final: 6 horas y humedad ambiente)
Brillo	Semimate – mate
Diluyente	A soplete: 8-204 Miltonia A inmersión: 8-204 Miltonia
Color	Colorado, Negro, Gris

Modo de empleo:

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y grasitud.

A soplete la viscosidad de utilización es según el equipo utilizado.

Este producto se puede utilizar también a inmersión recomendando una dilución de 3 partes de pintura y 1 parte de diluyente.

La viscosidad aconsejada para el pintado a inmersión en copa ford N°4 es de 18 ± 2 segundos; de esta manera se evitan capa de pintura excesiva y defectos de chorreado.

Forma de entrega: Tambores cerrados de 200 Lts./ Baldes 20 Lts.


Almacenaje:

Los envases que están en uso deben quedar perfectamente tapados, en lugares frescos y secos. No dejarlos con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades o endurecimientos.

Almacenados a temperatura ambiente, las propiedades del producto se mantienen, al menos durante 12 meses.

MILTONIA S.A.C.I.F.I.A.

Fábrica de Pinturas



Fábrica, Administración y Ventas:

Indalecio Gómez 573

(B1834BYK) -Témperey -Pcia. de Buenos Aires

Tel. y Fax (+54-11) 4244-3692 y rotativas

E-Mail: ventas@miltonia.com.ar

■ Precauciones de Seguridad

- No contienen plomo, cromo y cadmio, salvo algunos colores tales como, rojo, amarillo o naranja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:

(011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo. Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias obtenidas. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyo procedimiento y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de revisión: Octubre 2024