

## Esmalte Martillado (5-3)

### Características:

Proporciona un recubrimiento que presenta el aspecto de un metal coloreado golpeado con un martillo.

Esta terminación disimula las posibles imperfecciones del objeto pintado.

### Datos técnicos de importancia

|   |  |
|---|--|
| ▪Vehículo   | Resina alquídica y fenólica                    |
| ▪Peso específico (Comp.A + Comp.B)  | 1,00 ± 0,01 a 25° C                            |
| ▪Viscosidad de entrega (25°C)   | 90" copa Ford N°4                              |
| ▪Sólidos en peso  | 60% ± 1%                                       |
| ▪Sólidos en Volumen   | 50% ± 1%                                       |
| ▪Rendimiento teórico:<br>-(Considerando un espesor de 50µm<br>y 100% de tasa de transferencia): | 12m <sup>2</sup> /lt.                          |
| ▪Secado   | Al tacto: 60 Minutos al aire<br>Duro: 8 horas. |
| ▪Diluyente  | Diluyente especial Martillados 8-601           |
| ▪COLOR  | Gris , Verde Esmeralda y Dorado                |

### ■ Modo de empleo:


Las piezas deben estar limpias, secas y libres de polvo. Sobre algunos sustratos metálicos se requiere que previamente se realice un tratamiento previo con el fin de promover la adhesión. En el caso de que se necesite repintar, se puede realizar antes de la 24 horas sin lijar, pasado este período se recomienda un lijado suave previo.

### Viscosidad aplicable a soplete:

Soplete aerográfico: 15 ± 1 seg. A 25° C (Copa Ford N°4)

MILTONIA S.A.C.I.F.I.A.

Fábrica de Pinturas



Fábrica, Administración y Ventas:

Indalecio Gómez 573

(B1834BYK) -Témperey -Pcia. de Buenos Aires

Tel. y Fax (+54-11) 4244-3692 y rotativas

E-Mail: [ventas@miltonia.com.ar](mailto:ventas@miltonia.com.ar)

#### ■ Precauciones de Seguridad

- No contienen plomo, cromo y cadmio, salvo algunos colores tales como, rojo, amarillo o naranja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:

(011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

---

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo. Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias obtenidas. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyo procedimiento y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

**Fecha de revisión:** Octubre 2024